

NOVACRYL P-fasadni

FASADNI AKRILATNI DISPERZIONI PREMAZ

OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVACRYL P je jednokomponentni obojeni akrilatni disperzioni premaz proizveden kao pastozna masa za ugradnju. NOVACRYL P se koristi za zaštitu i ukrašavanje svih novih i starih fasadnih površina. Zbog izuzetne otpornosti na alkali je može se ugrađivati na potpuno svježe betonske površine (nakon skidanja oplata).

IZGLED	obojena pastozna masa
GUSTOĆA	1,25 g/cm ³
SUHA TVAR	64 %
MIRIS	blagi miris akrilata

Ugrađeni materijal posjeduje slijedeće karakteristike:

- -odlična prionjivost na podloge od betona i produžne žbuke
- -vrlo dobra pokrivenost
- -otpornost na vremenske utjecaje
- -vodoneupojan-otporan na oborine
- -visoke otpornosti na abraziju
- -svjetlostabilne boje
- -koeficijent difuzije vodene pare $\alpha > 150$

PODLOGE

Podloge trebaju biti čvrste, bez tragova prašine, masnoća te sva oštećenja i neravnine sanirane. Ovisno o vrsti sanacije koriste se nivelirajuće mase ili mortovi na bazi cementa. Budući da se radi o glatkom premazu potrebno je površinu pregletati kako bi se postigao što ljepši izgled. Ukoliko se NOVACRYL-om P premazuju metalni dijelovi kao sastavni dio fasade, potrebno ih je zaštititi kvalitetnim temeljnim premazom za metal.

UGRADNJA

Neposredno prije ugradnje NOVACRYL P se temeljito promiješa do dna posude. Nanosi se na pripremljenu podlogu četkama, vunanim valjcima ili prskanjem. Za prvi osnovni ili penetracioni sloj razrjeđuje se vodom do 20%. Na osušenu penetraciju nanose se završni sloj NOVACRYL P u dva sloja ili više slojeva, te po potrebi razrjeđuje vodom do 10%. NOVACRYL P je suh na prašinu tijekom nekoliko sati ovisno o temperaturi okoline i vlažnosti zraka. Kroz nekoliko dana postiže konačne fizikalne karakteristike. Temperaturno područje ugradnje je iznad +50C, jer je na nižim temperaturama podlozan smrzavanju. Neposredno po ugradnji alat i posude se operu vodom.

POTROŠNJA

Ovisno o upojnosti podloge 0,3 - 0,5 kg/m² (penetracija i 2 premaza)

PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE I TRAJNOST

NOVACRYL P je pakiran u plastične kante po 20 kg. Skladištiti na temperaturama iznad +50C. Pravilno skladišten trajan je najmanje 6 mjeseci. Skladištiti kao nezapaljiv materijal.

ZAŠTITA NA RADU

NOVACRYL P nije zapaljiv i nije otrovan. Od prljanja zaštititi se zaštitnom odjećom i rukavicama.