



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVACRYL P-podni

AKRILATNI DISPERZIONI PREMAZ

OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVACRYL P je jednokomponentni obojeni akrilatni disperzioni premaz proizveden kao pastozna masa za ugradnju. NOVACRYL P se koristi kao ukrasni zaštitni premaz građevinskih podloga na bazi cementa kao što su beton, cementne i produžne žbuke, azbest-cementne ravne i valovite ploče, crijep te podloge na bazi magnezijevog oksiklorida. Zbog izuzetne otpornosti na alkalije može se ugrađivati na potpuno svježe tek ugrađene betonske površine. Obradene površine ne upijaju vodu, masnoće i benzin te ne praše.

IZGLED	<i>obojena pastozna masa</i>
GUSTOĆA	<i>1,43 g/cm³</i>
SUHA TVAR	<i>65,5 %</i>
MIRIS	<i>blagi miris akrilata</i>

NOVACRYL P nalazi primjenu kao zaštitini premaz:

- podova u garažama
- podova manje prohodnih skladišta i stepeništa
- prilaznih vanjskih betonskih površina
- salonitnih ravnih i valovitih ploča
- podloga na bazi magnezijevog oksiklorida(Sorel cementa)
- obrada zidova izloženih djelovanju vode
- betonskih crijepova

PODLOGE

Podloge trebaju biti čvrste, bez tragova prašine , masnoća, starih premaza i oštećenja. Sve metalne površine trebaju biti zaštićene alkalno postojanim antikorozivnim premazom, ukoliko se premazuju NOVACRYL-om P.

UGRADNJA

NOVACRYL P se ugrađuje u dva radna postupka:

osnovni - penetracioni sloj s NOVACRYL P razrijeđenim sa 20% vode. Poželjna ugradnja četkama zbog boljeg utrljavanja u podlogu

završni sloj nerazrijeđenog NOVACRYL P se nanosi nakon prosušivanja penetracije i to u dva sloja u razmaku od cca 4 sata. NOVACRYL P je suh na prašinu tijekom nekoliko sati ovisno o temperaturi okoline i vlažnosti zraka, potpuno otvrdnjava kroz nekoliko dana.

Temperaturno područje ugradnje je iznad +5°C, jer je na nižim temperaturama podložan smrzavanju. Prilikom ugradnje treba obratiti pozornost da se materijal neposredno prije aplikacije dobro izmiješa, a alat i posude neposredno nakon rada operu vodom. Moguće ga je nanositi valjkom, kistom, špricanjem.

POTROŠNJA

Ovisno o upojnosti podloge 0,3 - 0,5 kg/m² (penetracija i 2 premaza)

PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE I TRAJNOST

NOVACRYL P je pakiran u plastične kante po 20 kg. Skladištiti na temperaturama iznad +5°C. Pravilno skladišten trajan je najmanje 6 mjeseci. Skladištiti kao nezapaljiv materijal.

ZAŠTITA NA RADU

Prilikom rada nositi zaštitnu odjeću, ruke zaštititi rukavicama.