

NOVALIN BS

završni brzосуšivi modificirani alkidni premaz u otapalu

OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVALIN BS je jednokomponentni završni brzосуšivi obojeni modificirani alkidni antikoroziivni premaz, otporan na atmosferilije. Dugotrajno zadržava sjaj i nijansu. NOVALIN BS nalazi primjenu kao univerzalni završni premaz na vanjskim i unutrašnjim metalnim površinama, koje su prethodno obrađene odgovarajućim osnovnim (Nova Rapid T) premazima. Sustav zaštite ovisi o uvjetima eksploatacije, kao i o vrsti podloge. NOVALIN BS se primjenjuje kao završni zaštitni premaz metalnih konstrukcija, metalnog namještaja, radijatora s toplom vodom, strojeva, građevinske stolarije i druge metalne opreme.

TEHNIČKI PODACI

GUSTOĆA	1,15 g/cm ³	HRN E.K8.022
SADRŽAJ SUHE TVARI-težinski	65 %	
VISKOZNOST	minimalno 90 sek	HRN H.C8052
BRZINA SUŠENJA 23°C	15 min	Drying recorder
SJAJ	sjajan	
IZDAŠNOST	11 m ² /L	praktična proba
ELASTIČNOST SAVIJANJEM-trn	Izdrži 1 mm	DIN 53152
OTPORNOST NA UDAR	> 50 kg.cm	HRN H.C8.060
PRIJANJANJE NA NOVA RAPID T	odlična	

PODLOGE

NOVALIN BS se nanosi na odgovarajuće pripremljene metalne površine obrađene odgovarajućim temeljnim premazima (npr. NOVA RAPID T)
Prilikom obnavljanja starih premaza potrebno ih je nahrapaviti (prebrusiti), kako bi se postigla bolja prionjivost.

UGRADNJA

Prije početka rada premaz je potrebno dobro promiješati. Ako je stvorena kožica na površini boje, treba ju odvojiti i baciti. Ugrađuje se četkama, valjcima ili prskanjem te elektrostatskim nanošenjem.

Viskoznost se podešava prema načinu ugradnje razrjeđivanjem NOVALIN BS RAZRJEDIVAČEM
kod aplikacije kistom i valjkom35 – 45 sekundi
kod aplikacije pneumatskim prskanjem... ..25 – 30 sekundi
Alat se neposredno po ugradnji pere NOVALIN BS RAZRJEDIVAČEM.

POTROŠNJA

Utrošak za sloj debljine cca 30 mikrometara suhog filma0,15 – 0,20 kg/m²

PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE I TRAJNOST

NOVALIN BS je pakiran u limenu ambalažu po 1, 5, i 20 L .

U dobro zatvorenoj ambalaži trajan najmanje 1 godinu. Skladištiti kao lako zapaljiv materijal.

ZAŠTITA NA RADU

NOVALIN BS sadrži otapala, te spada u lako zapaljive materijale. Oprez prilikom rada. Tijekom rada ne približavati se otvorenim plamenom i provjetravati prostoriju. Odgovarajuće se zaštititi (zaštitno odijelo, rukavice, naočale). Sadržaj proliven po koži odmah obrisati mekom krpom ili papirom, te ispirati vodom i sapunom. Izbjegavati pranje razrjeđivačima. U slučaju mučnine udisati svjež zrak. U slučaju trajnih tegoba obratiti se liječniku.

Praznu ambalažu odlagati na organiziranim odlagalištima.