



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVA ELAST T

TEMELJNI (PENETRACIJSKI) PREMAZ

PRIMJENA

NOVA ELAST T se upotrebljava za premazivanje poroznih i mehanički slabijih podloga prije ugradnje NOVA ELAST H gotove mase za hidroizolaciju.

SASTAV

NOVA ELAST T je tamnosmeđa tekućina proizvedena od bitumenske emulzije i kaučuka te drugih dodataka.

SADRŽAJ VEZIVA	52%
GUSTOĆA	1010 kg/m ³
SUHA TVAR	58 %
SADRŽAJ PUNILA	5%

UGRADNJA

NOVA ELAST T prije nanošenja treba obavezno promiješati. Ugrađivati se može grubom četkom na čistu (bez masnoća, blata, prašine i ostalih nečistoća) i ravnu podlogu. Manja udubljenja u podlozi mogu se poravnati smjesom NOVA ELAST-a T i finog pijeska u omjeru 1 : 1,5. Tako ugrađena masa za izravnavanje treba se sušiti 2 – 3 dana prije premazivanja NOVA ELAST-om T koji treba ugrađivati pri suhom vremenu i temperaturi višoj od 10°C. Vrijeme sušenja je cca 1 h i za to vrijeme je premaz osjetljiv na kišu.

POTROŠNJA

Utrošak premaza uvelike ovisi o hrapavosti podloge a za jedan sloj iznosi 0,3-0,5 kg/m².

PAKIRANJE

NOVA ELAST T pakiran je u plastičnoj ambalaži sa PVC-uloškom od 18 i 6 kg.

SKLADIŠTENJE I TRAJNOST

NOVA ELAST T se skladišti i transportira pri temperaturama višim od +5°C. U neotvorenoj i originalnoj ambalaži te uz ispravno skladištenje upotrebljiv je do 4 mjeseca.