



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

## NOVA ELAST S

INSOLACIJSKI ZAŠTITNI PREMAZ ALUMINIJSKOG SJAJA

### **PRIMJENA**

NOVA ELAST S se koristi kao završni zaštitno-ukrasni premaz aluminijskog sjaja za bitumenske krovne površine, te kao završni antikorozivni premaz za metale, beton i salonit.

### **SASTAV I FIZIKALNE KARAKTERISTIKE**

NOVA ELAST S je proizveden od sintetskih smola, otapala i aluminijskog praha kao pigmenta.

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| VISKOZITET ( DIN 53211,4 mm) | 70 s                 |
| FINOĆA ČESTICA               | Ispod 20 mikrometara |
| ELASTIČNOST ( Ø 10 mm,180° ) | Ne puca              |
| PRIONLJIVOST NA NOVA ELAST H | odlična              |

### **SVOJSTVA**

NOVA ELAST S reflektira veći dio sunčevog zračenja i tako znatno snizuje površinsku temperaturu izolacijskog premaza. Time se postiže mnogo veća trajnost hidroizolacijskog sloja, a i cijele krovne konstrukcije, te znatno ugodniji boravak za vrijeme vrućina ispod takvog krova. NOVA ELAST S je otporan na atmosferske utjecaje i odlično prijanja za bitumenske, drvene, metalne, salonitne i betonske podloge.

### **UGRADNJA**

NOVA ELAST S prije ugradnje treba dobro promiješati. Nanositi se može četkom, valjkom ili prskanjem na suhe i čiste površine ( bez prašine, masnoća i drugih nečistoća ). Površina bitumenske hidroizolacije mora od ugradnje do nanošenja NOVA ELAST-a S odstajati najmanje 14 dana. NOVA ELAST S se ugrađuje u dva sloja. Drugi sloj se nanosi 24 h nakon prvog. Za razrjeđivanje NOVA ELAST-a S i za pranje alata koristi se RAZRJEĐIVAČ S.

Prilikom ugradnje NOVA ELAST-a S obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva, a u zatvorenim prostorijama potrebna je ventilacija. Rukovati kao sa zapaljivim materijalom.

### **POTROŠNJA**

Za jedan sloj ovisno o vrsti podloge, utrošak iznosi 0,15-0,25kg/m<sup>2</sup>.

### **PAKIRANJE**

NOVA ELAST S pakiran je u plastičnoj ambalaži od 18 i 6 kg.

### **SKLADIŠTENJE I TRAJNOST**

Skladištiti u suhom i natkrivenom prostoru. Ispravno uskladišten, u dobro zatvorenoj ambalaži NOVA ELAST S je trajan 6 mjeseci.